

不干胶产品技术指标

代号	A8SG7					
名称	80g/m ² 铜版纸/高粘永久胶 II /80g白格					
面材	80g/m ² 铜版纸					
胶水	高粘永久性丙烯酸胶 II					
底材	80g/m ² 白色格拉辛纸					
技术指标		单位	方法			
面材						
定量	80±10%	g/m ²	GB/T 451. 2-2002			
厚度	68±10%	μ m	GB/T 451. 3-2003			
白度	≥88	%	GB/T 7974-2002			
荧光亮度	≥11	%	GB/T 7974-2002			
本产品面材经过超级研光处理，表面光滑，高白度， 主推荐空白模切。						
胶粘剂						
初粘力	≥15或纸撕裂状态	N	FTM9, ss			
90° 剥离力 (20min)	≥7.5或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss			
最低标贴温度	10℃					
使用温度	-20℃—+100℃					
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能， 不推荐用于小口径贴标及高速贴标，贴纸箱等粗糙表面，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。 此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。						
底材						
克重	80±10%	g/m ²	GB/T 451. 2-2002			
厚度	70±10%	um	GB/T 451. 3-2003			
纵向抗张强度	≥6.0	kN/m	GB/T 12914-1991			
印刷及加工						
本产品适合用于胶版、凹版、柔版多种印刷方式但 不能用于精美图片印刷及满版实地印刷。 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。厚底纸具有良好的模切适性和高速贴标性能。厚底纸具有良好的模切适性和高速贴标性能。						
储存及保存						
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。						

特别说明：

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编：314200 电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com> E-mail：guanhao@guanhao.com

