

## 不干胶产品技术指标

| 代号  | F1480                     |                  |                 |  |  |  |
|---|---------------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| 名称  | 60um亮白BOPP膜/低温型热熔胶/白格     |                  |                 |  |  |  |
| 面材  | 60um优质亮白BOPP膜             |                  |                 |  |  |  |
| 胶水  | 低温型热熔胶                    |                  |                 |  |  |  |
| 底材  | 60g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸 |                  |                 |  |  |  |
| 技术指标  |                           | 单位               | 方法              |  |  |  |
| <b>面材</b>   |                           |                  |                 |  |  |  |
| 厚度  | 60±10%                    | um               | GB/T 451.3-2003 |  |  |  |
| 透光率   | ≤28                       | %                | GB/T 2410-2008  |  |  |  |
| 本产品采用经双向拉伸亮白聚丙烯薄膜，其表面有特殊适印性涂层，材质较硬，加工性能优异。典型应用冷藏食品标签。   |                           |                  |                 |  |  |  |
| <b>胶粘剂</b>  |                           |                  |                 |  |  |  |
| 初粘力   | ≥14                       | N                | FTM9, ss        |  |  |  |
| 90° 剥离力 (20min)   | ≥8                        | N/25mm           | FTM2, ss        |  |  |  |
| 最低标贴温度  | -5°C                      |                  |                 |  |  |  |
| 使用温度  | -15°C~65°C                |                  |                 |  |  |  |
| 本产品采用通用型热熔胶，初始粘度和最终粘性均较高，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。不适合在PVC表面上应用。不推荐用于小口径瓶体（口径≤25mm），使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。 |                           |                  |                 |  |  |  |
| <b>底材</b>   |                           |                  |                 |  |  |  |
| 克重  | 60±10%                    | g/m <sup>2</sup> | GB/T 451.2-2002 |  |  |  |
| 厚度  | 53±10%                    | um               | GB/T 451.3-2003 |  |  |  |
| 纵向抗张强度  | ≥5.0                      | kN/m             | GB/T 12914-1991 |  |  |  |
| <b>印刷及加工</b>  |                           |                  |                 |  |  |  |
| 经特殊处理的涂层表面，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV油墨及水性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。                               |                           |                  |                 |  |  |  |
| 为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。   |                           |                  |                 |  |  |  |
| <b>储存及保存</b>  |                           |                  |                 |  |  |  |
| 在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。  |                           |                  |                 |  |  |  |

### 特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)